



**ITALWOOD**  
parquet culture

**LUIS®**

caracteristici vopsire

## CONFORT

CARACTERISTICILE CICLURILOR DE VOPSIRE (STANDARDUL UNI 11622-1) APLICATE  
PENTRU FINISAREA DIFERITELOR LINII DE ELEMENTE DE PARCHET DIN LEMN  
PREVOPSIT MULTISTRAT ITALWOOD CONFORM TESTELOR  
REALIZAT DE CATAS

### GAMA DE PRODUSE ITALWOOD

Caracteristică tehnică	Valori medii identificate in laborator de testare catas	*
Grosimea stratului de acoperire	62 microni (µm)	
Reflexie speculară	11.1 Gloss	
Rezistența la fluctuațiile de temperatură	0 după 15 cicluri	0 după 15 cicluri
Rezistența la lumină	4 / 5 Scară de gri	min 4
Scala de duritate grafit (creion)	B	min 2B
Coeficientul de frecare	Cauciuc µ 0,71 pe 0,40	min 040
Rectangularitate (aderență)	0	minor egal 1
Rezistență la zgârieturi	1,0 N	min 0,6M
Rezistență la abraziune	110 rot.	min 75
Rezistența la agenții chimici	Apă distilată 5	4 din 5
	Detergent 5	4 din 5
	Acetonă 5	
	Etanol 5	4 din 5
	Oțet 5	
	Ulei 5	4 din 5
	Cafea 5	4 din 5
Amoniac 5	4 din 5	
Fricțiune 30.000 de cicluri	Șlefuire ușoară a suprafeței	
Tendința de a reține murdăria	5	min 4
Elasticitate vopsea	Con 12	12

\* Valori minime în conformitate cu standardul 11622-1 pentru suprafețe pe bază de lemn cu un ciclu de vopsire pentru utilizare medie