



ITALWOOD
parquet culture

LUIS®

caracteristici vopsire

SINGLE II STRATI

CARACTERISTICILE CICLURILOR DE VOPSIRE (STANDARDUL UNI 11622-1) APLICATE
PENTRU FINISAREA DIFERITELOR LINII DE ELEMENTE LEMNOASE MULTISTRAT
PREVOPSITE PENTRU PARDOSEALA DIN LEMN ITALWOOD

GAMA DE PRODUSE ITALWOOD

Caracteristică tehnică	
Grosimea stratului de acoperire	99 microni (µm)
Reflexie speculară	13.1 Gloss
Rezistența la fluctuațiile de temperatură	0 după 15 cicluri
Rezistența la lumină	4 / 5 Scară de gri
Scala de duritate grafit (creion)	F
Coeficientul de frecare	Cauciuc µ 0,71 pe 0,40
Rectangularitate (aderență)	0,5
Rezistență la zgârieturi	1,1 N
Rezistență la abraziune	100 de rot.
Rezistența la agenții chimici	Apă distilată 5
	Detergent 5
	Acetonă 5
	Etanol 5
	Oțet 5
	Ulei 5
	Cafea 5
	Amoniac 5
Frictiune 30.000 de cicluri	Șlefuire ușoară a suprafeței
Tendința de a reține murdăria	5 din 5
Elasticitate vopsea	Con 12