



ITALWOOD
parquet culture

LUIS®

caracteristici vopsire

YOUNG 45°

CARACTERISTICILE CICLURILOR DE VOPSIRE (STANDARDUL UNI 11622-1)
APPLICATE PENTRU FINISAREA DIFERITELOR LINII DE ELEMENTE LEMNOASE
MULTISTRAT PREVOPSITE PENTRU PARDOSEALA DIN LEMN ITALWOOD
CONFORM TESTELOR EFECTUATE DE CATAS

GAMA DE PRODUSE ITALWOOD

| Caracteristică tehnică | |
|---|---------------------------------|
| Grosimea stratului de acoperire | 67 micrometri (μm) |
| Reflexie speculară | 14.8 Gloss |
| Rezistența la fluctuațiile de temperatură | 0 după 15 cicluri |
| Rezistența la lumină | 4 Scala de gri |
| Scala de duritate grafit (creion) | HB |
| Coeficientul de frecare | Cauciuc μ 0,69 pe 0,40 |
| Rectangularitate (aderență) | 0 |
| Rezistență la zgârieturi | 1,1 N |
| Rezistență la abraziune | 70 de rot. |
| Rezistența la agenții chimici | Apă distilată 5 |
| | Detergent 5 |
| | Acetonă 5 |
| | Etanol 5 |
| | Oțet 5 |
| | Ulei 5 |
| | Cafea 5 |
| | Amoniac 5 |
| Frictiune 30.000 de cicluri | Șlefuire ușoară a suprafeței |
| Tendința de a reține murdăria | 5 din 5 |
| Elasticitate vopsea | Con 12 |